Polyesterharze
Lieferübersicht

	Artikel-Nr.	Produktbezeichnung		Basis	Einstufung nach DIN 16.946/2	Reaktivität	Viskosität mPas	Styrolgehalt %	vorbeschleunigt	tixotropiert	LSE	flammhemmend	Härtung	Gelierzeit bei 20°C Min.	TG °C	HDT nach Iso 75-2 °C	Bruchdehnung %	Biegefestigkeit MPa	Biege E-Modul MPa	chemikalien -resistent	Zulassungen	Verarbeitungsverfahren								Einsatzgebiete						
																						Hand-laminieren	Faserspritzen	RTM / RTM light	Pultrusion	Pressen	Wickeln	SMC, BMC	Gießen	Allgemeine Industrieteile	Fahrzeugbau	Sanitär	Behälter, Tanks, Rohre	Boot / Wind	Schwimmbad	Formenbau
	06.6H13372TA	NORSODYNE	H-13372 TA	Ortho	1110	mittel	600	42	✓	✓			1,5 % BUTANOX M-50	20 – 24	90	65	2,3	98	3.630		Bootsbau; Lebensmittel	✓	✓							✓				✓		
	06.6H13372TAE	NORSODYNE	H-13372 TAE	Ortho	1110	mittel	600	42	✓	✓	✓		1,5 % BUTANOX M-50	20 – 24	90	65	2,3	98	3.630		Bootsbau; Lebensmittel	✓	✓							✓				✓		
	06.6H68677TAE	ENYDYNE	H-68677 TAE	Ortho/DCPD	1130	mittel	410	42	✓	✓	✓		1,5 % BUTANOX M-50	50 – 60	121	96	1,8	91	3.640		Bootsbau; Windenergie	✓	✓							✓	✓		✓			✓
	06.6H68377TAE	ENYDYNE	H-68377 TAE	Ortho/DCPD	1130	mittel	410	42	✓	✓	✓		1,5 % BUTANOX M-50	22 – 27	120	96	1,75	104	3.200		Bootsbau; Windenergie	✓	✓							✓	✓		✓			✓
	06.6H25375TAE	NORSODYNE	H-25375 TAE	Ortho	1140	mittel	550	46	✓	✓	✓		1,5 % BUTANOX M-50	26 – 32	122	90	2,0	120	3.900			✓	✓							✓	✓	✓	✓			✓
	06.6H61104TAPF	ENYDYNE	H-61104 TAPF	Ortho/DCPD		hoch	600	22	✓	✓	✓		1,7 % BUTANOX M-50	26 – 32		90	1	50	5.500				✓									✓				
NEU	06.6H73233	NORSODYNE	H-73233	Ortho		niedrig	580	27					1,2 % NL-49P + 1,5 % BUTANOX M-50	16 – 20		< 20	9,5	1	10		nur zum Abmischen															
	06.6I69277A	ENYDYNE	I-69277 A	Ortho/DCPD		mittel	190	36	✓				1,5 % BUTANOX M-50	17 – 22	108	92	1,1	66	3.650					✓						✓	✓					
	06.6I68871A	ENYDYNE	I-68871 A	Ortho/DCPD	1140	mittel	210	38	✓				1,5 % BUTANOX M-50	70 – 80	120	91	1,6	100	3.600		Bootsbau; Windenergie			✓						✓	✓					
	06.6I99282	NORSODYNE	I-99282 TFA	UP low shrink		mittel	550	37	✓	✓			1,5 % BUTANOX M-50	18 – 22	150	145	2,6	40	3.600					✓						✓	✓					✓
	06.6P47127	NORSODYNE	P-47127	Iso		hoch	800	40					1,0 % TBPB bei 130 °C	2 – 3		105	2,7	120	3.000	✓					✓	(✓)	✓									
	06.3LR36531	LARIT	365-31	Iso/NPG	1140	hoch	550	42					1 % NL-49P + 1 % BUTANOX M-50	10 – 20	125	105	3,1	130	3.300	✓		✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	06.1UP745	VIAPAL	UP 745/56	terephthal/ NPG	1130	mittel	650	44					0,3 % NL-49P + 2 % BUTANOX M-50	12 – 20	180		2,0	90	4.000	✓	Bootsbau	✓			✓	✓	✓			✓			✓	✓		✓
	06.1UP797	VIAPAL	UP 797/59	HET-Säure/ NPG	1130	mittel	400	41					1,0 % NL-49P + 2 % BUTANOX M-50	9 – 15	160		2,0	80	3.900	✓		✓			✓	✓	✓			✓			✓			
	06.6KRF1001TAS	EPOVIA	KRF 1001 TAS	Vinylester	1130	hoch	600	41	✓	✓			1,5 % BUTANOX LPT-IN	25 – 30	131	101	5	135	3.300	✓	Behälter, Rohre	✓	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓
	06.6KRF1051	EPOVIA	KRF 1051	Vinylester	1140	mittel	350	30					0,5 % NL-23 + 1,5 % BUTANOX LPT-IN	35 – 45	171	150	3	130	3.400	✓	Behälter, Rohre, Bootsbau				✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	
	06.6DVE100	DISTITRON	VE-100	Vinylester	1130	hoch	430	44					0,5 % NL-51P + 1,5 % BUTANOX LPT-IN	10 – 15	108	104	6,6	145	3.300	✓	Behälter, Rohre, Trinkwasser	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NEU	06.6DVE100ST	DISTITRON	VE-100 ST	Vinylester	1130	mittel	720	46	✓	✓			1,5% BUTANOX M-50	21-30	110	105	2	95	3.500	✓	Behälter, Rohre; Trinkwasser	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	06.6DVE370N3	DISTITRON	VE-370 N3	Vinylester	1130	niedrig	130	46	✓				1,5 % BUTANOX LPT-IN	53 – 67	114	107	6,7	150	3.500	✓	Bootsbau			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	06.6H86291TF	ENYDYNE	H-86291 TF	DCPD		mittel	1.000	25				✓	1,2 % NL-49P + 1,5 % BUTANOX M-50	12 – 16		65	1,5	90	3.500		NFF16101-M1F3	✓	✓							✓	✓					
	06.6I81268	NORSODYNE	I-81268 F	intumes-zierend		mittel	650	32				✓	1,2 % NL-49P + 1,5 % BUTANOX M-50	18 – 22		130	0,7	60	3.300		EN45545-HL2			✓		✓				✓	✓					
	06.6H81269TF	NORSODYNE	H-81269 TF	intumes-zierend		mittel	700	26		✓		✓	0,9 % NL-49P + 1,5 % BUTANOX M-50	18 – 22		130	0,7	60	3.300		EN45545-HL2; NFF16101-M1F1	✓								✓	✓					
	06.1VUP4774BET	VIAPAL	VUP 4774 BET	UP		hoch	400	44	✓	✓			2,0 % BUTANOX M-50	17 – 25	94		4,0	130	2.500	✓		✓	✓													✓
	06.6OPTIMOLD		OPTIMOLD II	UP low shrink		mittel	1.400		✓	✓			1,5 % BUTANOX M-50	17 – 22	140		1,8	90				✓	✓													✓
	06.6O12335AL	NORSODYNE	O-12335 AL	Ortho		niedrig	350	36	✓				0,3 % BUTANOX M-50	16 – 22		50	1,4	150	3.150										✓						