

► Klebeharze

EPIKOTE® BPR 135G2/G3 mit Härter EPIKURE® BPH 1340G, 135, 5G, 137G

Glasfaserverstärkte EP-Klebepaste mit ausgezeichneter dynamischer Festigkeit und universeller Einsatzmöglichkeit. BPR 135G2 hat eine cremig-weiche Konsistenz, ideal für passgenaue Klebfugen bis 5 mm. BPR 135G3 ist stark tixotropiert und läuft auch bei Schichtstärken bis 30 mm an senkrechten Flächen

nicht ab. Verarbeitungszeiten von 30 Minuten bis 3 Stunden, je nach Härter. Zur Verklebung von statisch und dynamisch stark beanspruchten Bauteilen bis 80 °C aus GFK, CFK, Holz, Metall und Stein. Zulassung durch GL-DNV.

EPIKOTE® BPR 20 / BPH 20 Kartuschenkleber

Klebeharz für die schnelle Verklebung fast aller Faserverbundstoffe, speziell auch in Verbindung mit Metallen. Topgzeit ca. 30 Minuten. Sehr gute Anhärtung auch bei kühlen Temperaturen bis 10°C, daher auch für Reparaturarbeiten im Freien geeignet (Windenergie, Boot). Maximale Einsatztemperatur bis 90°C nach Temperung. Zulassung durch GL-DNV.

EPIKOTE® BPR A20 mit Härter EPIKURE® BPH B20

Epoxidharzkleber mit großer Anwendungsbreite, geeignet zum Verkleben von Metallen, Kunststoffen und Stein miteinander und untereinander. Einsatztemperatur nach Temperung bis 150 °C. Mischungsverhältnis 100 : 50 ergibt harte Klebefugen mit maximaler Wärmefestigkeit. Die Erhöhung des Härteranteils bis max. 100 : 100 bewirkt eine zunehmende Flexibilisierung.





Epoxid-Klebeharze

Branchen

Artikel-Nr.	Produkt- bezeichnung	Mischungs- verhältnis Gew.teile	Klebefuge mm	Verarb.zeit 100 g / 23 °C ca. Min	Härtungszeit bei 23°C ca. Std.	TG °C / nach Temperatur bei °C	Packungsgrößen kg
05L135G2	BPR 135G2	100	bis 5	-	-	-	200; 30; 5
05L135G3	BPR 135G3		bis 30				230; 30; 5
05H134G	Härter BPH 134G	45	-	20-30	6-8	90 / 80	25; 5
05H135,5	Härter BPH 135,5G	45	-	40-60	10-12	80 / 80	25
05H137G	Härter BPH 137G	45	-	150-180	24-36	92 / 100	200; 25; 5; 1
05R20H20	BPR 20 / BPH 20	100:45	bis 10	25-30	6-8	90 / 80	480 g Kartusche
05A20	BPR A20	100:50 bis 100:100	bis 3	60	24	120 / 100 bis 150 / 100	30; 5; 1
05B20	Härter BPH B20						25; 5; 1